

Prüf- und Zertifizierungsstelle  
im BG-PRÜFZERT



**BIA**

Berufsgenossenschaftliches  
Institut für  
Arbeitssicherheit

Hauptverband der gewerblichen  
Berufsgenossenschaften

Datum/Date: 27.07.99 KB/Wm/st

## PRÜFZEUGNIS TEST CERTIFICATE

Nr./No.: 199921908/3210

über die Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.  | <b>Auftraggeber/<br/>Customer</b>                         | ISOLOC Schwingungstechnik GmbH<br>Motorstraße 64<br>70499 Stuttgart                |
| 2.  | <b>Prüfmuster/<br/>Test specimen</b>                      | Elastomer-Bodenmatten<br>Typ: 1-sw 55  |
| 2.1 | <b>Hersteller/<br/>Manufacturer</b>                       | ISOLOC Schwingungstechnik GmbH   |
| 2.2 | <b>Bauart, Bezeichnung/<br/>Type, designation</b>         | ISOLOC ergonomische Steharbeitsplatzmatte  |
|     | <b>Kennzeichnung/<br/>Marking</b>                         | --   |
| 2.3 | <b>Bestimmungsgemäße<br/>Verwendung/<br/>Intended use</b> | Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr                     |
| 2.4 | <b>Datum der Herstellung/<br/>Date of fabrication</b>     | --   |
| 2.5 | <b>Weitere Angaben/<br/>Further details</b>               | Form und Größe (mm): auf Anfrage<br>Farbe: schwarz<br>Oberfläche: halbkugelprofile |

Die Seiten 1 bis 3 des Prüfzeugnisses enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden.  
Pages 1 to 3 of the Test Certificate indicate the overall test results; they shall only be published with the full wording being quoted.

### 3. Prüfung/ Testing

3.1 Art der Prüfung/  
Type of test Baumusterprüfung

3.2 Datum der Prüfung/  
Date of testing 26.07.1999

3.3 Prüfverfahren, -grundlagen/  
Test method, requirements ZH1/571 und DIN 51 130

Prüfergebnis: Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: 14,2 °  
Gesamtmittelwert des Verdrängungsraums: > 10,0 cm<sup>3</sup>/dm<sup>2</sup>

4. **Beurteilung, Eignung/**  
**Assessment, suitability**  
(Besondere Hinweise/  
Special remarks) Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung: R 10  
Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum: V 10-

#### Prüfstellen:

Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit - BIA, Sankt Augustin und  
Säurefließner-Vereinigung e. V., Untersuchungs- und Beratungsinstitut - SFV, Großburgwedel

### 5. Gültigkeit des Prüfzeugnisses/ Validity of Test Certificate

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange die zugrundeliegenden sicherheitstechnischen Anforderungen (3.3) gelten, für alle mit dem Prüfmuster identischen Erzeugnisse, die gefertigt werden bis zum  
*As long as the underlying safety-technical requirements (3.3) are in force, the present Test Certificate applies to a products equal to the test specimen and manufactured at the latest on*

31. Dezember 2002

Die Identität der Erzeugnisse mit dem Prüfmuster wird von der Prüfstelle nicht überwacht.  
*Conformity with the test specimen will not be verified by the testing institute.*

Eine Verlängerung der Gültigkeitsdauer ist auf Antrag möglich.  
*Period of validity may be extended upon request.*